

BT- MAS 100

ELASTOMERİK BİTÜM ESASLI,KAUÇUK MODİFİYE
SICAK UYGULAMALI DERZ MACUNU

Technical Data Sheet

ÜRÜN TANIMI

Bitüm-kauçuk modifiye, yatay ve eğimli derzlerde kullanılan, sıcak uygulamalı elastik derz dolgu macunudur.

UYGULAMA ALANLARI

- Dilatasyonlarda ve derzlerde,
- Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerlerinde,
- Barajlar, kanal ve kanaletlerde,
- Cam yol butonlarının montajında,
- Beton yol, köprü, otoyol, havaalanlarında,
- Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılabilir.

AVANTAJLARI

- Yüksek elastikiyet özelliği düşük ve yüksek sıcaklıklarda dahi korunur. -20°C ile +80°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini koruyabilir.
- Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
- Su depolarında güvenle kullanılabilir, içme suyuna karışmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme Özellikleri

Bileşim	: Elastomerik Bitüm- Kauçuk
Renk	: Siyah
Yoğunluk	: 1,20-1,30 kg/l
Penetrasyon (25 °C)	: 33
Kopma Uzaması	: >2000%
Uygulama Sıcaklığı	: 160 °C 180 °C
Servis Sıcaklığı	: -20 °C 80 °C
Ambalaj	: Teneke Kova
Soğuma Süresi	: 1 Saat

UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzey aderansını arttırmak için uygulama öncesi bitüm astar kullanılması önerilmektedir.

Uygulama

160-180°C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, uygulama yapılacak alana dökülür. 180 °C üzerinde çıkılması durumu ürünü bozabilir.

SARFIYAT

1 m uzunluğunda, 3 cm genişliğinde, 5 cm derinliğinde bir alan için
 $0,03 \text{ m} \times 0,05 \text{ m} \times 1240 \text{ kg/m}^3 = 1,86 \text{ kg}$ ürün kullanılmalıdır.

AMBALAJ

Karton Koli: 17 Kg, Teneke Kova: 17 Kg



BT- MAS 100

ELASTOMERİK BİTÜM ESASLI,KAUÇUK MODİFİYE
SICAK UYGULAMALI DERZ MACUNU

Technical Data Sheet

DEPOLAMA

Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü süresizdir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +35°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.

UYARI ve SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartlarına uyulmaması durumunda oluşacak hatalardan **Grada A.Ş.** sorumlu değildir.



Uygun ekipman kullanınız.