

GRADAFLEX PU 30

YENİ NESİL POLİÜRETAN MASTİK

Ürün Teknik Dokümanı
Düzenleme: 12.12.2017
Revize : 21.05.2019

Beton ve izolasyon uygulamalarında kullanılan, özellikle inşaat uygulamaları için geliştirilmiş, tek bileşenli esnek dolgu macunudur.

- Havanın nemi ile kürlenir,
- PVC içermez,
- Kürlenme esnasında hava kabarcığı oluşturmaz,
- UV direnci yüksektir,
- Zımparalanabilir ve üzeri kürlenmeden sonra boyanabilir.
- Isı dayanımı -40 °C ile +90 °C arasındadır. (Çok kısa anlık olarak +120 °C'ye dayanıklıdır)

Teknik Bilgiler

Köken	Poliüretan (Yeni Nesil)
Renk	Beyaz, Gri (İstek üzerine özel renkler yapılmaktadır.)
Yoğunluk	1,43 ± 0,02g/cm ³ (DIN 53479)
Viskozite	Yumuşak. Akmaya karşı dirençli
Shore A sertliği	35 ± 5 (DIN 53505)
Kabuk bağlama süresi	30 ± 5 dk
Kürleşme süresi	3 ± 1 mm 24 saatte (+23 °C, % 50 R.H.)

UYGULAMA

Uygulama sıcaklığı;

+5 °C ile +35 °C arasında uygulanır.

Hazırlık;

Yapıştırılacak yüzeyler kuru, toz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyleri temizlemek için özel temizleyici solventler ve yüzeye göre uygun aktivatörler kullanılmalıdır. Kullanıcılar sonuçtan emin olmak için kendi testlerini yapmalıdırlar.

Yapıştırma;

Uygun silikon tabancası ile **yeni nesil GRADAFLEX PU 30 Poliüretan Mastiği** yüzeye uygulayın. Uygulanacak yapıştırıcı kalınlığı yapıştırılacak malzeme cinsine bağlı olarak değişecektir. Uygulamadan sonra, kabuk bağlama süresi içinde, malzemeler bir araya getirilmelidir. Kürlenme tamamlanıncaya kadar malzemeler mekanik olarak bir arada tutulmalıdır. Kürlenme süresi sıcaklık, nem ve yapıştırıcının kalınlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr

GRADAFLEX PU 30

YENİ NESİL POLİÜRETAN MASTİK

Ürün Teknik Dokümanı

Temizleme

Kullanılan aletleri kullanımdan hemen sonra temizleyin. Kirlenen yapıştırıcı sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Özel Notlar

Depolama;

Ambalajları kuru ve serin ortamda saklayınız. +25 °C'nin üzerinde depolamayınız. Açılmamış ambalajların raf ömrü yaklaşık 12 aydır.

Aletler;

İspatula, kartuş ve sosis tabancaları.

Emniyet

Lütfen, kullanmadan önce Ürün Güvenlik Bilgi Formunu ve etiklerini okuyun.

Tehlikeli Madde Kanunlarında verilen talimatlara özel itina gösterin.

Güvenli kullanım, ürünün atılması ve kaza anında yapılması gerekenler hakkında bilgi içerdiği için Güvenlik Bilgi Formunun kolayca bulunur olduğundan emin olun.

Ambalaj Şekli

600 ml sosis x 20 adet/koli

Tablo1: Sarfiyat Çizelgesi

Derz Genişliği [mm]	Derz Derinliği [mm]	Derz Uzunluğu (300 mlKartuş) [m]	Derz Uzunluğu (600 ml Sosis) [m]
10,00	8,00	3,75	7,50
15,00	8,00	2,50	5,00
20,00	10,00	1,50	3,00
25,00	12,00	1,00	2,00
30,00	15,00	0,67	1,33



Lütfen, Emniyet Bilgileri için Ürün Emniyet Bültenine başvurunuz

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr