



GRADAKATMIX® 1006

Sıva Harçlarında Su Geçirimsizlik Sağlayan Katkı

TANIM

GRADAKATMIX® 1006, sıva ve şap harçlarında su geçirimsizliğini sağlayan ve Donma - Çözünme direncini artıran, akışkanlaştırıcı performansa sahip, hava sürükleyici özel katkı malzemesidir.

STANDARTLAR

Bayındırlık Poz. No: 04.613/A

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış cephe sıvalarında.

Sıvalar ve şap harçlarında.

Geçirimsizliğin istendiği sıva harçlarında.

İşlenebilirlik özelliğinin istendiği harçlarda.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI

Kullanıma hazır ve ekonomiktir.

Donma-çözülme döngüsündeki dayanımı artırır.

Hava sürüklemeye özelliğine sahiptir.

Su geçirimsizlik sağlar.

Katkı bulunmayan harçlara göre çiçeklenmeyi azaltır.

Harcın akışkanlığını ve işlenebilirlik özelliğini artırır.

UYGULAMA METODU

Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzeylerin temiz ve sağlam olmasına özen gösterilmelidir. Beton yüzeyler tel ile aşındırma v.b. metodlarla pürüzlendirilmelidir. Çatlaklar, gözenekli yerler ve kabarmalar bertaraf edilmeli ve iyileştirilmelidir. Yüzeyde su sızıntısı varsa, drenaj yapılmalı ve tıkaç harcı ile durdurulmalıdır.

Uygulama

Harç malzemeleri olan kum ve çimento kürek, mala iyice karıştırıldıktan sonra **Gradakatismix 1006** karışım suyu ile birlikte verilmelidir.

Dozaj

Harca katılacak su miktarının %15-20'si oranında veya çimento ağırlığının %5'i oranında harç suyuna katılmalıdır.

Optimum dozajı bulabilmek için deneme karışımları yapılmalıdır.

Dozaj kumun özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Fazla miktarda kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ

5 ve 20 lt'lik plastik bidonlarda.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme Yapısı	Açık Sarımsı Çözelti
Yoğunluk	1.00 kg / lt
Klorür	< 0.1 %
Uygulama Yapılan Zemin sıcaklığı	+5°C - +35°C
Servis sıcaklığı	-20°C - +80°C

Bu değerler +23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

UYARILAR

+5°C ile + 35°C arasında kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.

Kullanım süresi geçmiş harç, su ilavesi ile tekrar kullanılmamalıdır.

Uzun süre güneş alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Serin ve kuru bir ortamda güneşten ve dondan korunarak açılmamış orijinal ambalajında kullanım ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Çimentolu malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu tutulamaz.