



GREPOX 11

Epoksi Hafif Macun

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı hafif macun

KULLANIM ALANLARI

Beton, doğal taş, gaz beton, tuğla, seramik, tarihi binaların restorasyonunda, köşe, çatlak, dilatasyon deliklerinin doldurulmasında, duvarlarda, tavanlarda, kimyasal dayanım istenen dik yüzeylerde seviye eşitleme macunu olarak kullanılır..

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Gri
Görünüm	Mat
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	0,90 gr/cm ³
Sarfiyat	Yüzeyin durumuna göre değişken
Ambalajı	15 Lt A Bileşeni 15 Lt B Bileşeni Toplam Set 30 lt 4 Lt A Bileşeni 4 Lt B Bileşeni Toplam Set 8 lt
Alevlenme Noktası	>25°C
Karışım Oranı (A / B)	1 / 1
Uygulama Yöntemleri	Mala, Spatula
Karışım Ömrü	30 dakika/25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat/25°C
Kuruma Süresi	12 saat/25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Zımpara Süresi	24 saat/25°C
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeydeki serbest parçacıklar ve boya artıkları tamamen temizlenmeli, mekanik olarak (blastrak veya freze) yüzeyler pürüzlendirilip vakumlu süpürge ile tozdan arındırılmalıdır

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Betonun basınç

dayanımı en az 25 N/mm², çekme dayanımı en az 1,5 N/mm² olmalıdır.

Üst kat kaplamaya geçmeden önce GREPOX 11 kürünü tamamlamış olmalıdır.

10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

Bu ürünün altında kullanılması önerilen ürünler :

Gerekli olduğu durumlarda.

- S 110 Çok Amaçlı Epoksi Astar
- S 170 Düşük Viskoziteli Epoksi Emprenye Astar

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

TAŞIMA ve DEPOLAMA

Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.

Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza edilmelidir.

SORUMLULUK

GRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. GRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri GRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.