



PRIMER S 120

Nemli Yüzeyler İçin Epoksi Astar

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, nemli yüzeyler için, nem bariyeri oluşturan, betondaki kılcal çatlaklara nüfuz eden su bazlı epoksi astardır.

KULLANIM ALANLARI

Fabrika ve depo zeminleri, çalışma alanları, yükleme bölgeleri, orta ve ağır yüke maruz endüstriyel zeminler, epoksi, poliüretan ve poliürea uygulama öncesinde nemli yüzey beton astarı olarak kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Renksiz
Görünüm	Bulanık
Ağırlıkça Katı Madde, %	90
Yoğunluk	1,15 g/cm ³
Sarfiyat	0,300-0,500 kg / m ²
Ambalajı	12 kg A Bileşeni 8 kg B Bileşeni Toplam Set: 21 kg
Alevlenme Noktası	>25°C
Karışım Oranı (A / B)	2 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Mala
Karışım Ömrü	40 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	12 saat / 25°C
Mekanik Mukavemet	7 gün
Ekipman Temizliği	Epoksi Tiner

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeydeki serbest parçacıklar ve boya artıkları tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli, mekanik olarak (blastrak veya freze) yüzeyler pürüzlendirilip vakumlu süpürge ile tozdan arındırılmalıdır.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Betonun basınç dayanımı en az 25 N/mm², çekme dayanımı en az 1,5 N/mm² olmalıdır.

Üst kat kaplamaya geçmeden önce S 120 kürünü tamamlamış olmalıdır.

10°C altında uygulamadan kaçınılmalıdır.

Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

Bu ürünün üzerinde kullanılması önerilen ürünler :

- SL 250 Solventsiz Epoksi Kaplama
- EPOWALL 805 Düşey Yüzeyler için Epoksi Son Kat Boya
- S 240 Epoksi Selflevelling Kaplama
- S 245 Portakal Kabuğu Desenli Son Kat Kaplama
- S 8 İçme Suyu Depoları İçin Hijyenik Epoksi Son Kat Kaplama ve Boya
- S 302 Solventsiz Epoksi Son Kat Kaplama.
- S 806 Düşey Yüzeyler İçin Kimyasal Maddelere Dayanıklı Solventsiz Epoksi Boya
- S 350 Kimyasal Maddelere Dayanıklı Solventsiz Epoksi Kaplama

Poliüretan Zemin Kaplamalar ve Poliüretan, Polyure Su Yalıtım Kaplamaları

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesiyanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

TAŞIMA ve DEPOLAMA

Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.

Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir.

SORUMLULUK

GRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. GRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri GRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.