



PURFLEX 926

Poliüretan Esaslı Elastik Alifatik Boya

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, düşük oranda solvent içeren poliüretan reçine esaslı, alifatik elastik boya.

KULLANIM ALANLARI

Poliürea üzerine ve poliüretan yalıtım sistemleri üzerine koruyucu kaplama olarak uygulanır. UV ve su direnci yüksek ve son derece esnekler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Ral renkleri
Görünüm	Yarı parlak
İnceltici	Poliüretan Tiner
Ağırlıkça Katı Madde, %	60
Yoğunluk	1,15 g/cm ³
Sarfiyat	0,500-0,100 kg / m ²
Ambalajı	18 kg A Bileşeni 2 kg B Bileşeni Toplam Set: 22 kg
Alevlenme Noktası	>25°C
Karışım Oranı (A / B)	6,33 / 1
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Havalı Tabanca
Karışım Ömrü	40 dk./25°C
Raf Ömrü	1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	2 saat/25°C
Kuruma Süresi	12 saat/25°C
Mekanik Mukavemet Zamanı	7 günden itibaren
Ekipman Temizliği	Poliüretan Tiner

YÜZEY HAZIRLIĞI

Astar kat uygulamasından önce, yüzeydeki serbest parçacıklar, boya artıkları, yağ, kir ve toz tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli ve uygulamadan önce yüzey ince zımpara ile mutlaka pürüzlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

Yüzeyler nemden ve tozdan arındırılmış olmalıdır

10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

Uygulama yapılırken bağıl nem % 70'i geçmemelidir.

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlamatehlisesiyanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

TAŞIMA ve DEPOLAMA

Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.

Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir, açılmış ürün maksimum bir hafta içerisinde tüketilmelidir.

SORUMLULUK

GRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. GRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri GRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.