

GRADA PURFLEX 80W

POLİÜRETAN AHŞAP TUTKALI

Düzenleme: 15.08.2017

Revize :

ÜRÜN TANIMI

Tek komponentli poliüretan bir ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

ÖZELLİKLERİ

Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204).
Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.
Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında.

Mobilya ve tekne imalatında □ Suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde

KULLANIM ŞEKLİ

+5 °C' nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız. Yapıştırılacak parçalar uygun bir şekilde temizlenmeli, tozdan ve yağdan arındırılmalıdır. Güçlü yapışma için yüzeylerden en az biri gözenekli olmalıdır. Uygulamadan önce yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma performansını arttıracaktır. Yapıştırıcı ince bir tabaka halinde yüzeylerden birine veya her ikisine sürülmelidir. 15 dakika içerisinde yüzeyler preslenmelidir. En az 2 saat yüzeyler presli kalmalıdır. Yeni uygulanmış yapıştırıcı aseton yardımıyla temizlenebilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

25 kg kova
600 gr x 12 adet /koli

RAF ÖMRÜ

Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 12 ay'dır.

ÖNEMLİ

Yapıştırıcı havadaki nem yardımıyla kurduğundan, ürün ambalajı açıldıktan sonra raf ömrü kısılabılır. Dolayısıyla, kullanıldıktan sonra ambalajın sıkıca kapatıldığından emin olunmalıdır. +35 °C' nin üstünde ve -10 °C' nin altında depolama raf ömrünün ksalmasına neden olabilir. Presleme süresi; ortamın nemi, sıcaklığı ile yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna (emciliğine) bağlıdır.

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:13 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr

GÜVENLİK

Difenilmetan-4,4 di-izosiyanat içerir. Gözleri, Solunum sistemini ve deriyi tahriş edebilir. Solunduğunda zararlı olabilir. Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Çalışırken koruyucu giysi ve eldiven kullanınız. Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Poliüretan prepolimer
Renk	Açık kahverengi
Kürleşme sistemi	Nemle kürleşme
Yoğunluk	1,10 g/ml $\pm$ 0,05 (ASTM D 1875)
Viskozite	5000-15000 cp cps 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C ile +100 °C
Yüzey Kuruma Süresi	25-50 dk. (23 °C and 50% R.H.) (ASTM C 679)
Presleme süresi	Min. 2 saat*
Uygulama sıcaklığı	+5 oC ile +35 oC
Tüketim	Yaklaşık 150 ml/m2

*Presleme süresi; ortam nemi, sıcaklığı ile yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna (emciliğine) bağlıdır.

**GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.**

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:13 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr