

GRADA TK 209

TENİS KORT VE BİSİKLET YOLU BOYASI

TANIM:

Akrilik reçine esaslı, silis dolgu ile kullanılabilen özel olarak geliştirilmiş mineral esaslı asfalt ve beton yol çizgi ve tenis kort boyası.

UYGULAMA ALANLARI:

Her türlü oyun sahasında, site ve otellerin tenis kortlarında, basketbol, voleybol sahalarında, yürüme veya bisiklet yollarında, kaldırım ve parke işaretlemesinde koruma, dekoratif ve işaretleme amaçlı kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

GRADA TK 209 Mükemmel kapaticılık ve bağdaşma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kolay uygulanır. Aşınma direnci geliştirilmiştir. Bu nedenle mineral esaslı açık hava oyun sahalarında kullanımına uygundur. Su, tuzlu su deterjan, mineral yağ ve yakıtlardan etkilenmez. Yağışlı havalardan sonra üzerinde biriken suyun hızlı kurumasını sağlar. Solma, sararma, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye zararsız bir üründür.

YÜZEY HAZIRLAMA:

Uygulama yapılacak yüzeler kuru, sağlam, kir, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey emiciliğini kontrol altına almak için **GRADA TK 209** 1/1 oranında incelti olarak astar olarak uygulanabilir. Astar katın uygulanmasından 3 – 4 saat sonra asıl kat uygulamasına geçilmelidir.

UYGULAMA:

%10 su ile incelti olarak iki kat olacak şekilde uygulama yapılabilir. Renkli malzeme silis içeren ikinci komponentle bir kovaya boşaltılarak düşük devirli bir mikserle (400 devir) 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Uygulama rulo veya fırça ile yapılabilir. Katlar arasında kuruma süresine uyulması gerekmektedir. Kuruma süresince uygulama yapılan alan kullanıma kapatılmalıdır. Uygulama yapılmış alan 3 gün süre ile kullanılmamalı, fiziksel veya kimyasal etkenlerden

mutlaka korunmalıdır. Uygulama sırasında kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Görünüm	İpek mat
Renk	Beyaz, Mavi, Oksit yeşil ve Oksit kırmızı
Viskozite	115 – 125 KU/25°C
Sarfiyat Miktarı	0,220-0,250 kg/m ² tek kat
Katı Madde	%66
Kuruma Süresi	3 – 4 saat ilk kuruma 24 saat tam kuruma/25°C
Aşınma Direnci	0,22 g/1000
Parlama Noktası	190 °C
Sıcaklık Dayanımı	-25/+120
Depolama Ambalaj	Orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. Uygulamayı + 5°C ile + 30°C arasında yapınız. Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

GÜVENLİK UYARILARI:

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından kaçının. Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde GRADA YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumluluk kabul etmeyecektir.



GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah. Akan Sokak No:15 Kat:2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr